



# CHEMIA MIĘDZY NAMI

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

## Integra Inside

**Integra Inside** – folia o wysokim współczynniku Sd zapewniającym paroszczelność, dedykowana do izolacji połączenia wewnątrz budynku. Folia powleczone jest obustronnie specjalną włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie kleju oraz ułatwia tynkowanie i końcową obróbkę. Folie wewnętrzne-paroszczelne nie pozwalają na wnikanie wilgoci kondensacyjnej do połączenia oraz stanowią barierę dla wilgoci, która mogłaby przenikać do pomieszczenia, powodując powstawanie pleśni i grzybów.

Folie wewnętrzne produkowane są w kilku wersjach:

- **Integra Inside Silver** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej;
- **Integra Inside Gold** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej oraz wstęgą butylu do przyklejenia do ściany;
- **Integra Inside Titanium** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej i siatką do tynkowania.

### Dane techniczne Integra Inside - folia paroszczelna

Właściwość	Norma	Wynik	
Wodoszczelność	EN 1027	klasa 9A	badanie własne
Paroprzepuszczalność	EN 12572	Sd $\geq$ 55 m	
Klasa palności	EN 13501-1	B	
Przyleganie taśmy klejącej	EN 1939	0,5 N/mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-3	$\geq$ 7 Mpa	
Wytrzymałość przy zerwaniu	EN 12311-3	$\geq$ 50%	
Przepuszczalność powietrza	EN 1026	klasa 4	
Odporność na UV		1 rok	
Przydatność do użycia		1 rok	magazynowanie w suchym miejscu w temperaturze od + 1 do + 25°C

Dostępne szerokości	70 mm	100 mm	150 mm
Opakowanie - ilość w kartonie	4 rolki	3 rolki	2 rolki
Ilość na palecie	480 rolek	360 rolek	240 rolek
Temperatura aplikacji od + 5 do + 35°C	Dostępne są także rolki pakowane pojedynczo		



● Integra Inside Silver



● Integra Inside Gold Niesymetryczna



● Integra Inside Gold Symetryczna



● Integra Inside Titanium

